



STICK WITH US

TECHNISCHES DATABLAD Easy Contact S40



Zettex Europe B.V.

Patrijsweg 1, 4791 RV Klundert

The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39

info@zettex.com

www.zettex.com

Beschreibung des Produkts

Zettex Easy Contact S40 ist ein gebrauchsfertiger, sehr leistungsfähiger, wasserfester Universalkontaktklebstoff mit einem sehr hohen Feststoffgehalt für die schnelle und effektive Verklebung aller Arten von PVC auf den meisten gängigen Substraten. Zettex Easy Contact S40 verfügt über eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen langanhaltende Hitze und eine mögliche offene Verarbeitungszeit von mehreren Stunden. Zettex Easy Contact S40 ist weichmacherfrei und kann daher sicher auf allen Arten von Vinyl, Kunstleder und PVC verwendet werden.

Material

Nitrilkautschuk.

Vorteile

- Schnelle und einfache Anwendung.
- Schnell trocknend.
- Hoher Feststoffgehalt.
- Beständig gegen hohe Temperaturen.
- DCM-frei.
- Sofort einsatzbereit.
- Sehr leistungsfähig.

Anwendungen

Für die schnelle und effektive Verklebung aller Arten von PVC, Vinyl, Kunstleder auf den meisten gängigen Untergründen.

Verarbeitung

Der Untergrund sollte sauber, trocken und frei von Fett, Öl und Staub sein. Übermäßiger Staub beeinträchtigt die Leistung des Klebstoffs. Easycontact S40S gleichmäßig auf die zu verklebenden Untergründe rollen oder sprühen. Dies gilt für beide zu verklebenden Oberflächen. Die Trocknungszeit beträgt 3-4 Minuten. Sie ist abhängig von der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur. Das S40 ist klebebereit, wenn es sich "berührungstrocken" anfühlt. Wenn beide Oberflächen zusammengebracht werden, üben Sie gleichmäßigen Druck auf die Oberflächen aus, indem Sie in der Mitte beginnen und nach außen arbeiten. Verwenden Sie dazu z. B. eine Walze oder einen weichen Besen, um sicherzustellen, dass der Druck gleichmäßig und effizient verteilt wird, damit der Kleber gut haftet. Nach dem Auftragen kann das Stück bei Bedarf nachgebessert werden. Die vollständige Aushärtung dauert 24 Stunden. Zettex S40 trocknet unter normalen Bedingungen in zwei Minuten und kann bis zu 6 Stunden lang verarbeitet werden. Bei hoher Luftfeuchtigkeit und niedrigen Temperaturen trocknet S40 weniger schnell.

Lieferformulare

- Dose 1 ltr, 2.5 ltr, 5 ltr, 10 ltr, 25 ltr, 50 ltr, 200 ltr und 1000 ltr

Farbe

Transparent, weiß, andere Farben auf Anfrage.

Empfehlungen zur Sicherheit

Lesen Sie vor der Anwendung immer die Sicherheitshinweise.

Haltbarkeitsdauer

In ungeöffneter Verpackung 24 Monate lagerfähig. Bei Temperaturen zwischen 5°C und 25°C lagern.

Eigenschaften	Spezifikationen
Feststoffgehalt (ca.)	38%
Hitzebeständig	100°C
Viskosität 20 °C (Methode: SL 002A) mPa.s	4000
Dichte in kg/m ³	850
Anfangszugfestigkeit	40N/50mm ²
Zugfestigkeit nach Alterung	48N/50mm ²
Verbrauch	150gr/m ²